

THERMOREFLEX™ 2000

SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| PU | 200µ | nicht rückklebendes Polyester | REACH n° 1907/2006/EU EN 20471 OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 <small>19.HIT.86736 HOHENSTEIN HTTI</small> |



VERARBEITUNGSHINWEISE

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| Baumwolle, Polyester, PES/BW- Mischgewebe Nicht geeignet für beschichtete und sublimierte Textilien | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| | 45° | 70-100g mit neuem Messer, ca. 130g mit gebrauchtem | 20 cm/Sek. | 5+10Sek. | 155°C (311°F) | Medium (2,5-3,5 bar) | lauwarm |

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Für 5 Sek. mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger lauwarm entfernen
- Mit Backpapier abdecken
- Weiter 10 Sek. pressen, für die endgültige Fixierung

HIGHLIGHTS

- Sehr hohe Waschbeständigkeit
- Geeignet für chemische Reinigung
- Entspricht der Norm EN ISO 20471

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungsdauer | Lagerungstemperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| max. 90°C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwoll-Programm) | JA | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

