

Produktbeschreibung

Dreilagige hellgelbe, cadmiumfreie Spezial-PVC-Folie mit seidenglänzender Oberfläche nach DIN 67510. Der nachleuchtende Effekt zeichnet sich durch eine besonders hohe Anfangshelligkeit unmittelbar nach Abschaltung der anregenden Lichtquelle aus. Die Anregung kann beliebig oft erfolgen, ohne dass dadurch die Leuchteigenschaften der Folie verringert werden. Enthält keine radioaktiven Stoffe.

Abdeckmaterial

Beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 148 g/m², 0,168 mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent haftend

Anwendungsbereich

Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen im Innenbereich

Druckverfahren

Empfohlen wird Siebdruck.

Technische Daten

Leuchtdichte* (DIN 67510:Jan.1992)	Nach 10 min.: 23,0 mcd/m ² Nach 60 min.: 3,0 mcd/m ²
Abklingzeit* (DIN 67510:Jan. 1992)	340 min. (0,3 mcd/m ²)
Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,150 mm
Gewicht* (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	230 g/m ²
Formbeständigkeit	Verklebt auf Stahl max. 0,3 mm. Schrumpf
Temperaturbeständigkeit***	Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +100° C, keine Veränderung
Entflammbarkeit (DIN 53438 T3)	F1
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	18 N/25 mm
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)	Längs: > 12 MPa Quer: > 10 MPa
Reißdehnung (DIN EN ISO 527)	Längs: > 100% Quer: > 100%
Lagerfähigkeit**	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +8° C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung Bei vertikaler Außenbewitterung ***	5 Jahre (unbedruckt, im Innenbereich)

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropäisches Normalklima

Produktinweis

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware nach ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORALUX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORALUX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORALUX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORALUX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.