

# P.S. PERFOR

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Zusammensetzung	÷ Durchschnittliche Materialstärke	<b>P</b> Träger	<b>↑</b> Zertifizierungen			
PU	90 μ	rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU  OEKO-TEX ® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 084270.0 CENTROCOT  084270.0 CENTROCOT			

## VERARBEITUNGSHINWEISE

⊘ geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit	Messer	<u></u> <b>Andruck</b>	>>> Geschwindigkeit	© Zeit	Temperatur	<u>∠</u> Druck	<b>♦</b> Abziehen
Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	80 gf	30 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (2,5)	warm

- ightarrow Das Material gespiegelt schneiden
- → Überschüssiges Material entfernen
- → Das Design auf dem Textil positionieren
- → Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- → Den Träger warm entfernen

#### **HIGHLIGHTS**

- → Atmungsaktiv
- → Dünnes Material
- → Mikroperforierte Oberfläche
- 🗹 🛮 ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen

## 🔂 WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

₩ Wäsche	<b>&amp;</b> Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	C Lagerungs- dauer	C Lagerungs- temperatur	C* Lagerung	<b>♦</b> ► Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll- Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- → Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- → Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



